

Descripción

MasterCret Primer es un promotor de adherencia concentrado para uso en cualquier tipo de soporte, interior y exterior.

Es un líquido sintético a base de co-polímeros vinil-acrílicos, que es utilizado para crear una mejor adherencia de cualquier producto cementoso, yeso, estuco de cal, etc, sobre el soporte donde se aplica.

Características

- Excelente adherencia sobre cualquier tipo de material.
- Ideal para anclar morteros de cemento, microcemento, hormigón, yeso.
- Puente de unión entre azulejos, gres y morteros.
- Puente de unión entre paredes antiguas y nuevas aplicaciones.
- Aplicable en interiores y exteriores.
- Aplicable en paredes y suelos.
- Producto al agua, fácil de usar.
- Excelente tacking.

Soportes

MasterCret Primer está indicado especialmente aplicarlo sobre soportes verticales y horizontales en interior y exterior.

Se puede aplicar tanto en soportes con gran absorción, como cemento, yeso, escayola o pladur y sobre superficies con poca o ninguna absorción (azulejo, gres porcelánico, piedra, mármol, pintura plástica, granito, etc).

Datos técnicos

- Copolímero acrílico.
- Aspecto: líquido lechoso.
- Color: blanquecino.
- Contenido en sólidos: 58% ± 2%
- Densidad: 1,10 Kg/lts ± 2%
- Temperatura de aplicación: +5°C hasta +30 °C
- Disolución: agua
- Transportes: material considerado no peligroso para su transporte.
- Combustibilidad: material no inflamable.
- Almacenaje: almacenar en lugares frescos y ventilados.
- Caducidad: 1 año en su envase herméticamente cerrado.
- Una vez abierto o diluido consumir en el momento.

Preparación de soportes

Los soportes deben de estar secos, sin polvo y libres de grasa, aceite, disolventes o desencofrantes.

Partes en el soporte mal adheridas deben ser reparados previamente a la aplicación de MasterCret Concentrated Primer.

Método de aplicación

Aplicar MasterCret Concentrated Primer con rodillo o brocha extendiendo y cubriendo la totalidad del soporte de forma homogénea.

Sobre cementos muy débiles, deteriorados o en mal estado, repetir esta aplicación una segunda vez.

Rendimiento

Sobre soportes absorbentes: 1lt / 5 a 7 m² aproximadamente, según grado de absorción del soporte, temperatura y ventilación local.

Sobre soportes no absorbentes: 1 lt / 10 a 15 m² aproximadamente, según grado de absorción del soporte, temperatura y ventilación local.

Seguridad e higiene

MasterCret Primer no es un producto tóxico ni requiere de cuidados especiales. Usar los equipos de protección individual y las normas legales de salud laboral.

Limpieza

La limpieza de la herramienta utilizada la puede realizar con agua.

Formato de envases

MasterCret Primer se presenta en envases de 1 Kg y 5 Kg.

Recomendaciones

- No usar MasterCret Primer sobre soportes con humedad capilar.
- En el caso de hormigones o morteros de cemento, esperar un mínimo de 30 días antes de su aplicación, hasta que estos hayan fraguado completamente.
- No añadir más agua de la recomendada, ni disolventes u otros productos que puedan afectar a su uso.